

Producteigenschappen

- Krimparme goed vloeibare cementgebonden gietmortel
- Uitstekend verwerkbaar
- Chloride vrij
- Zeer geringe hydratatiwarmte bij grotere giethoogte

Technische eigenschappen:

- | | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|
| • Soortelijk gewicht | Ca. 2 kg/l | • Maximale korrel | 8 mm |
| • Uitdrogingskrimp 24 uur | < 0,2 mm | • Water indringing | < 2 mm |
| NEN 3534 28 dagen | < 0,8 mm | ISO-DIS 7031 | |
| • Milieuklasse | XA 3 | • Verwerkingstijd | 30 minuten |
| • Zwelling v/v ASTM C827 | > 0,1 <2,0% | • Laagdikte maximaal | 400 mm |
| • Gemiddelde krimp | < 0,3% | • Cementsoort | Portland cement |
| • Vloeimaat t=0 min. | 550 mm | • Sterkteklasse | K70, druksterke na 28 |
| Vloeimaat t=30min | 450 mm | | dagen 86 N/mm ² |

Sterkte ontwikkeling:

- | | 24 uur | 7 dagen | 28 dagen |
|------------------------------------|--------|---------|----------|
| • Druksterkte (N/mm ²) | 51 | 81 | 86 |

Toepassingsgebied

- Cementec Gietmortel 8 mm wordt o.a. toegepast voor het in een arbeidsgang aangieten van grote machinefundaties en het vullen van grote sparingen.

Verwerkingsvoorschrift

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon te zijn, cementhuid dient te worden verwijderd en er mag geen plasvorming aanwezig zijn. De ondergrond dient voorbevochtigt te worden met schoon leidingwater. Voor een optimale hechting voorbereiden met Cementec Hechtdlaag of Epochem Hechtdlaag VO.

Waterdosering en levering

2,4 - 2,8 liter water/25 kg zak.
Verpakkingseenheid: 25 kg zak.

Mengen

Cementec Gietmortel 8 mm machinaal ca. 3 minuten met water mengen, binnen de bandbreedte, tot een homogeen mengsel tot een vloeï van 550 mm.

Nabehandeling

De afgewerkte mortel zorgvuldig tegen uitdrogen beschermen met een geschikte curing compound of afdekken met folie.

Opslag

Droog en vorstvrij opgeslagen ten minste 6 maanden na productiedatum op de verpakking.

Veiligheid

Irriterend voor de ogen, ademhalingswegen en huid. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en het etiket tonen. Voor R en S zinnen zie het MSDS veiligheidsblad van het product.