

Producteigenschappen

- Zeer slijtvaste cementgebonden gietvloer
- Uitstekend verpompbaar
- Sneldrogend, beloofbaar na 4 uur bij 20°C
- Lage viscositeit
- Zelf nivellerend

Technische eigenschappen:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| • Soortelijk gewicht | Ca. 2,15 kg/l |
| • Kleuren | Grijs, groen, rood, pluim en beige |
| • Slijtvastheid | AR 2 (hoog) |
| • Belastbaar (licht) | Na 24 uur bij 20°C |
| • Verwerkingstijd | 20 min. Bij 20°C |
| • Buigtreksterkte | 5 N/mm ² |
| • Druksterkte | 35 N/mm ² |

Toepassingsgebied

- De Cementec Gietvloer wordt toegepast bij het egaliseren en renoveren van oude minerale bedrijfsvloeren en voor het herstellen van verregende betonvloeren in de bouw en industrie.

Verwerkingsvoorschrift

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon en droog te zijn, cementhuid dient te worden verwijderd. Voor een optimale hechting voorbehandelen met Epochem Grondering Universeel ingezand met zand 1 - 1.6 mm.

Mengen

Cementec Gietvloer machinaal, met een langzaam draaiende dwangmenger, ca. 3 minuten met water mengen, binnen de gegeven bandbreedte, tot een homogeen dun vloeibaar mengsel. Gemengd materiaal even laten staan totdat het merendeel van de luchtballen is verdwenen.

Verwerking

De Cementec Gietvloer gelijkmatig op de voorbehandelde ondergrond verdelen en op de juiste dikte aanbrengen met een troffel of drijfrol. Grondig in beide richtingen narollen met een prikroller om luchtinsluitingen te verwijderen. De vloer is beloofbaar na ca. 4 uur. Volledig belastbaar na ca. 7 dagen.

Nabehandeling

De afgewerkte mortel zorgvuldig tegen uitdrogen beschermen met een geschikte curing compound of afdekken met folie.

Waterdosering en levering

4,8 - 5,25 liter water/25 kg zak.
Verpakkingseenheid: 25 kg zak.

Opslag

Droog en vorstvrij opgeslagen ten minste 6 maanden na productiedatum op de verpakking

Veiligheid

Irriterend voor de ogen, ademhalingswegen en huid. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en het etiket tonen. Voor R en S zinnen zie het MSDS veiligheidsblad van het product.