

Harderwater 1
2993 DW Barendrecht
Tel. 0180-625377
Fax 0180-625378

TECHNISCHE INFORMATIE / TECHNICAL INFORMATION

CEMENTEC® Hechtlaag

Producteigenschappen

- Polymeer gemodificeerde cementgebonden hechtlaag
- Chloride vrij
- Eenvoudig verwerkbaar met spuit, roller of borstel

Toepassingsgebied

- Cementec Hechtlaag wordt aangebracht onder de Cementec systemen ter optimalisering van de aanhechting. De hechtlaag zal leiden tot een goede aanhechting en extra bescherming van het wapeningsstaal.

Verwerkingsvoorschrift

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon te zijn, cementhuid dient te worden verwijderd en er mag geen plasvorming aanwezig zijn. De ondergrond dient voorbevochtigt te worden met schoon leidingwater.

Waterdosering en levering

7,5 - 10 liter water/20 kg zak.
Verpakkingseenheid: 20 kg zak.

Mengen

Cementec Hechtlaag machinaal ca. 3 minuten met water mengen, binnen de gegeven bandbreedte, tot een dun vloeibaar mengsel wordt verkregen.

Nabehandeling

n.v.t.

Verbruik

Ca. 1 kg droge stof per m².

Opslag

Droog en vorstvrij opgeslagen ten minste 6 maanden na productiedatum op de verpakking.

Veiligheid

Irriterend voor de ogen, ademhalingswegen en huid. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en het etiket tonen. Voor R en S zinnen zie het MSDS veiligheidsblad van het product.